



Арт. (D 1100-1615)

# Стандолевая краска

Standölfarbe

КРАЙДЕЦАЙТ – ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ



ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ



**Назначение материала.** Стандолевая краска применяется для декоративной окраски и защиты деревянных и металлических поверхностей. Обладает высокой эластичностью, паропроницаемостью, устойчивостью к атмосферным воздействиям и светостойкостью. **Колеруется путем смешивания между собой 14-ти базовых цветов.**

**Область применения.** Стены, подшивка, наружные двери, окна, лестницы, террасная доска, садовая мебель.

**Характеристика материала.** Стандолевая краска – это полностью укрывная масляная краска, состоящая из смеси натуральных масел и различных минеральных пигментов. Очень экономичная защита древесины от атмосферных осадков и УФ лучей, при этом она не отслаивается и не трескается в течение всего срока службы. Рекомендуется в основном для покрытия окон и дверей.



Высыхание, хранение, утилизация и т.д.	
Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	1 слой 24 часа
Окончательное высыхание	24 часа
Срок хранения	Не менее 2-х лет
Температура хранения	Не ниже 0°C
Влажность при хранении	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.
Упаковка материала	Металлическая банка
Объем упаковки	0,75 л; 2,5 л
Расход	0,75л на 12 м² в 1 слой; 2,5л на 40 м² в 1 слой.

Свойства материала	
Состав	Льняное масло, льняное стандолевое масло, древесное стандолевое масло, бальзамический скипидар, белила цинковые, тальк, кремниевая кислота, каолин, кварцевый песок, сиккатив (сушащее вещество)
Цвет	16 цветов
Консистенция	Маслянистая жидкость
Тип поверхности	Полуглянцевая
Устойчивость к истиранию	Высокая
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Светостойкость	Высокая
Колеровка	Между собой
Свидетельство государственной регистрации	RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г.

**Указания по безопасности.** Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. При проведении внутренних работ регулярно проветривать помещение. Класс опасности в соответствии с директивами Евросоюза: Хп. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природными веществам. В связи с возможностью самовозгорания тряпок, пропитанных Стандолевой краской, их следует хранить в емкости с водой. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте [www.kreidezeit.ru](http://www.kreidezeit.ru), в разделе «Как наносить».



- Нанесение:** 1) Поверхность отшлифовать абразивом (зерном 100-180) и очистить от пыли и обработать Грунтовочным маслом (см. инструкцию);  
 2) Содержимое банки тщательно перемешать;  
 3) На **1-й слой** применять краску **Арт. 1100-1116 (полужирная)**. Кистью из натуральной щетины с коротким ворсом нанести краску ТОНКИМ СЛОЕМ (63 мл/м²), тщательно втирая её в поверхность;  
 4) Через 24 часа нанести 2-й ещё более тонкий слой (50-55 мл/м²). На **2-й слой** применять краску **Арт. 1600-1616 (жирная)**.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:



- сухое помещение



- влажное помещение



- поверхность с прямым попаданием воды



- для внутренних работ



- для наружных работ

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. [www.kreidezeit.ru](http://www.kreidezeit.ru)).

