



Льняная олифа Leinölfirnis



Деревянные поверхности

Внутренние работы

Сухие помещения

Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	Высыхание первого слоя	Высыхание второго слоя
	24 часа	24 часа
Окончательное твердение	3 - 4 недели	

Расход материала

Количество слоев нанесения	Максимально – 2 слоя
Расход материала на 1 м ²	на один слой - 50 мл

Хранение и утилизация материала

Срок хранения	Не менее 2 лет
Температура	Не ниже 0°C
Влажность	Сухое прохладное место
Утилизация	Не допускать попадания в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.

Назначение материала. Льняная олифа (Leinölfirnis) используется как грунтовка перед нанесением других масляных составов при реставрации старой мебели, предметов антиквариата, а также для обработки деревянных частей охотничьих ружей.

Область применения. Мебель, деревянные части охотничьих ружей и др.

Характеристика материала. Льняная олифа – это высокой степени очистки льняное масло с добавлением сушащих веществ (сиккативов), которые ускоряют процесс его высыхания.

Свойства материала

Состав	Льняное масло, сиккатив (сушащее вещество без свинца)
Цвет	Прозрачный
Консистенция	Масляная жидкость
Тип поверхности	Матовая
Устойчивость к истиранию	Высокая
Светостойкость	Высокая
Колеровка	Не колеруется

Дополнительные данные

Упаковка материала	Банка жестяная	
Объем упаковки	Арт. № 409	Арт. № 410
	0,5 л	1,0 л
Санитарно-эпидемиологическое заключение	77.01.12.231.П.061464.07.08	

Условия нанесения и высыхания материала

Температура/Влажность	10 - 35 °C / При относительной влажности 40 – 60%
-----------------------	---

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. В связи с возможностью самовозгорания использованных тряпок, пропитанных Льняной олифой, их следует хранить в емкости с водой. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природными веществам.

Технологии применения

Грунтование.

Тип поверхности

Ничем необработанная, чистая, сухая и отшлифованная поверхность.

Подготовка поверхности

Необработанную поверхность отшлифовать, очистить от пыли, смоляные пятна удалить спиртом или Живичным скипидаром (Balsamterpentinöl).

Подготовка материала

Подготовка Льняной олифы не требуется, материал можно наносить сразу на подготовленную поверхность.

Необходимый инструмент

Кисти из натуральной щетины.

Методика нанесения/применения

На сильно впитывающую древесину (сосна, ель и т.п.) льняную олифу наносить щедро и равномерно, а на слабо впитывающую древесину (дуб, ясень и т.п.) менее щедро. Через 15-20 минут все излишки тщательно удалить сухой тряпкой без ворса. Остатки неиспользованной Льняной олифы перелить в герметичную стеклянную или металлическую тару, по емкости соответствующую оставшемуся объему.

Последующая обработка поверхности

На поверхность можно наносить финишное покрытие – масло или воск «Крайдецайт».

Очистка инструмента

Сразу после работы рекомендуется очистить Живичным скипидаром (Balsamterpentinöl) или тёплым раствором Марсельского мыла (Marseiller Seife).

Уход

Не требуется.

Исправление дефектов и восстановление покрытия

При сильном дефекте поврежденный участок отшлифовать и затем по вышеуказанной технологии нанести Льняную олифу. При незначительном дефекте место дефекта промыть 2,5% раствором соды. Далее по вышеуказанной технологии.

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов приготовления и нанесения материала, воздействия на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием Льняной олифы следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменения в продукт старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной немецкой инструкции (см. сайт).

«Крайдецайт натуральные краски»

Тел.: +7 (495) 722-79-14;

+7 (495) 621-75-17

info@kreidezeit.ru

www.kreidezeit.ru

