



Арт. (600; 601)

КРАЙДЕЦАЙТ – ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ

Жидкое стекло (концентрат)

Farbenwasserglas



ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ



ФАСАД, ШТУКАТУРКА

СТЕНЫ, ПОТОЛОК

Назначение материала. Жидкое стекло – является вторым обязательным компонентом Фасадной силикатной краски и используется в качестве грунтовки минеральных поверхностей перед покраской Силикатной краской и/или красками серии ГеккоЗоль.

Область применения. Внутренние и наружные работы. Известковая и известково-цементная штукатурка, природный и искусственный камень. Свеженанесенные известковые краски и штукатурки, не ранее чем через 4-6 недель.

Характеристика материала. Жидкое стекло – это жидкое калийное стекло, разведенное в воде. Применяется как связующее вещество для Силикатной краски (Silikatweiss).



Высыхание, хранение, утилизация и т.д.	
Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	12 часов между грунтовочными слоями
Окончательное высыхание	24 часа
Срок хранения	Не менее 3-х лет
Температура хранения	Не ниже 0°C
Влажность при хранении	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.
Упаковка материала	Металлическая банка
Объем упаковки	0,75 л; 2,5 л
Расход	0,75 л на 5 м² в 1 слой; 2,5 л на 16 м² в 1 слой; расход по слоям см. схему нанесения ниже

Свойства материала	
Состав	Калиевое жидкое стекло, вода
Цвет	Бесцветный
Консистенция	Жидкость
Тип поверхности	–
Устойчивость к истиранию	–
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Светостойкость	–
Колеровка	Не колеруется
Свидетельство государственной регистрации	RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г

Указания по безопасности. При работе необходимо использовать защитные очки и перчатки. Избегать попадания в глаза. При контакте с кожей или попадании в глаза – промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природным веществам. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте www.kreidezeit.ru, в разделе «Как наносить».



Нанесение: Грунтование: Жидкое стекло для 1-го слоя смешать с водой в соотношении 1:2 (1 часть стекла и 2 части воды), а для 2-го слоя - в соотношении 1:1.

Разведение силикатной

краски: Смотри инструкции по нанесению Силикатной краски.

УСЛОВНОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ:



- сухое
помещение



- влажное
помещение



- поверхность с прямым
попаданием воды



- для внутренних
работ



- для наружных
работ

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. www.kreidezeit.ru).

