



Арт. (145)

# Казеиновая грунтовка

Kaseingrundierung

КРАЙДЕЦАЙТ – ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ



ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ



ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА



ФАСАД, ШТУКАТУРКА



СТЕНЫ, ПОТОЛОК

**Назначение материала.** Казеиновая грунтовка используется для уменьшения впитывающей способности минеральных поверхностей перед нанесением красок и декоративных штукатурок «Крайдецайт».

**Область применения.** Внутренние и наружные работы. Гипсовые, известково-гипсовые, известково-цементные и известковые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ.

**Характеристика материала.** Казеиновая грунтовка – это грунтовка из молочного казеина (белка животного происхождения), который при взаимодействии с водой образует белковый клей. Обладает отличной диффузионной и сцепляющей способностями. Не обладает водоотталкивающими свойствами.



Высыхание, хранение, утилизация и т.д.	
Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	8-12 часов между слоями
Окончательное высыхание	24 часа
Срок хранения	Не менее 2-х лет
Температура хранения	Не ниже 0°C
Влажность при хранении	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.
Упаковка материала	Бумажный пакет
Объем упаковки	0,25 кг
Расход	0,25 кг на 60 м² в 1 слой, на 40 м² в 2 слоя

Свойства материала	
Состав	Казеин, сода
Цвет	Молочный, после смешения с водой прозрачный
Консистенция	Порошок
Тип поверхности	–
Устойчивость к истиранию	–
Водоотталкивающие свойства	–
Светостойкость	Высокая
Колеровка	не колеруется
Свидетельство государственной регистрации	RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г.

**Указания по безопасности.** Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природными веществам. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте [www.kreidezeit.ru](http://www.kreidezeit.ru), в разделе «Как наносить».



**Нанесение:** 1) Для разведения материала на 0,25 кг грунтовки необходимо 8,0 л воды.  
2) Наносить только кистью крестообразными движениями, в 2 слоя. Высыхание между слоями не менее 6-8 часов.

**Внимание!** Данный материал предназначен для основ, способных нести нагрузку (штукатурка, бетон, ГКЛ, ГВЛ). Поверхность следует подготовить как «под обои», но обязательно финишный шпаклевочный слой следует нанести материалом марки Pufas (Glätt und Full Spachtel; Full + Finish Spachtel) или Vetonit (VH; KR; KR Fine). Далее обработать наждачной бумагой и НИЧЕМ НЕ ГРУНТОВАТЬ!!! ОШТУКАТУРИВАТЬ, ШПАКЛЕВАТЬ, И ГРУНТОВАТЬ ОСНОВУ МАТЕРИАЛАМИ С СОДЕРЖАНИЕМ ПОЛИМЕРОВ НЕЛЬЗЯ!!!

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:



- сухое помещение



- влажное помещение



- поверхность с прямым попаданием воды



- для внутренних работ



- для наружных работ

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. [www.kreidezeit.ru](http://www.kreidezeit.ru)).

