



Арт. (879; 880)

КРАЙДЕЦАЙТ – ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ

Силикатная краска (фасадная)

Reine Silikatfarbe



ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ



ФАСАД ШТУКАТУРКА



СТЕНЫ, ПОТОЛОК

Назначение материала. Фасадная силикатная краска - долговечная и устойчивая к истиранию и погодным условиям краска для минеральных поверхностей.

Область применения. Внутренние и наружные работы. Известковые, известково-цементные, цементно-песчаные штукатурки, природный и искусственный камень.

Характеристика материала. Силикатная краска является вторым обязательным компонентом фасадной силикатной краски, и используется только вместе с Жидким стеклом (Farbenwasserglas konzentriert) для получения Фасадной силикатной краски. Фасадная краска колеруется всеми пигментами «Крайдецайт», кроме интерферентных пигментов и пигментов, не предназначенных для наружного применения.



Высыхание, хранение, утилизация и т.д.	
Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	24 часа
Окончательное высыхание	24-48 часов
Срок хранения	Не менее 2-х лет
Температура хранения	Не ниже 0°C
Влажность при хранении	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.
Упаковка материала	Бумажный мешок
Объем упаковки	1,2 кг; 12,0 кг
Расход	1,2 кг на 10 м ² в 1 слой; 12,0 кг на 100 м ² в 1 слой;

Свойства материала	
Состав	Мраморная мука, титановые белила, тальк, каолин (фарфоровая глина), кварцевая мука
Цвет	Белый
Консистенция	Порошок
Тип поверхности	Матовая
Устойчивость к истиранию	Высокая
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Светостойкость	Высокая
Колеровка	Колеруется до 5%
Свидетельство государственной регистрации	RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г.

Указания по безопасности. При работе необходимо использовать защитные очки и перчатки. Избегать попадания в глаза. При контакте с кожей или попадании в глаза – промыть большим количеством воды, при необходимости – обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природным веществам. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте www.kreidezeit.ru, в разделе «Как наносить».



Нанесение: 1) Загрунтовать поверхность в 2 слоя Жидким стеклом: 1-й слой в соотношении 1:2 с водой; 2-й слой в соотношении 1:1 с водой.

2) Для разведения материала на 1,2 кг штукатурки добавить 0,6 л воды, потом перед самой покраской добавить 0,75 л Жидкого стекла (концентрата)..

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:



- сухое помещение



- влажное помещение



- поверхность с прямым попаданием воды



- для внутренних работ



- для наружных работ

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. www.kreidezeit.ru).

