



КРАЙДЕЦАЙТ НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ – ЗДОРОВЬЕ И УЮТ В ВАШЕМ ДОМЕ И ОФИСЕ

Kalkglätte –

Гладкая известковая штукатурка

Область применения:

Kalkglätte - известковая штукатурка является универсальным мелкодисперсным средством для внутренних работ. Величина зерна составляет до 0,5 мм. Она представляет собой сухую строительную смесь для создания гладкой поверхности с улучшенными сцепляющими свойствами поверхности

Применение:

Kalkglätte используется для внутренних работ и может наноситься на легко впитывающие поверхности, например, минеральные штукатурки, бетонные, а также ГКЛ и ГВЛ. Благодаря своей высокой щелочности (рН 13) она является естественным фунгицидным средством и благодаря этому особенно хорошо подходит для использования в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью, где имеется вероятность размножения грибка.

Свойства:

- порошок, хорошо разводимый в воде;
- позволяет «дышать» стенам;
- прост в использовании;
- имеет естественный белый цвет благодаря содержанию мелкодисперсной мраморной пудры
- почти без запаха;
- является идеальной основой при обработке стен глазурью;
- поверх нее легко наносятся известковые краски;
- все компоненты имеют природное происхождение;
- не содержит консервантов;
- может колероваться при помощи устойчивых к действию извести пигментов (до 5 %);

Состав:

Мраморная крошка, мраморная мука, мраморный гашеный известняк, целлюлоза, каолин (фарфоровая глина).

Подготовка к работе:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, прочной, обезжиренной и очищенной от красящихся веществ, способных проступить через слой нанесенной штукатурки:

- сильно впитывающие поверхности, слегка пылящиеся поверхности, а также поверхности с различными впитывающими свойствами необходимо предварительно обработать казеиновой грунтовкой;

- старые клеевые краски и другие мелящиеся слои следует тщательно смыть либо удалить иным способом;
- хорошенько очистить стену от остатков обойного клея;
- основательно промести пылящие поверхности;
- удалить механическим способом разного рода пленочные покрытия;
- удалить с бетона масляные пятна;
- удалить неплотно подогнанные куски штукатурки или кирпичной кладки и заделать стену;
- просвечивающиеся или красящиеся пятна на обрабатываемой поверхности должны быть заделаны **Schellack Isoliergrund** (арт. 234).

Приготовление штукатурки:

Содержимое пакета весом 25 кг развести в 7,5 - 10,0 литрах чистой, холодной воды, используя мощную мешалку (**ВАЖНО!** добавлять штукатурку в воду, а не наоборот). Выдержать раствор в течение минимум 15 минут и перед работой еще раз хорошенько размешать.

Приготовленный раствор сохраняется пригодным к использованию в течение нескольких недель, если хранить его в плотно закрытом крышкой ведре.

Расход воды:

В среднем расход воды составляет 0,3 - 0,4 л на 1 кг порошка. Приготовлением раствора следует заниматься на месте проведения работ с учетом характеристики обрабатываемой поверхности. При этом, в случае необходимости, его всегда можно разбавить небольшим количеством воды.

Предварительная обработка:

Слегка пылящие, а также сильно впитывающие или же разнородные поверхности (например, кирпич-сырец, ГКЛ) необходимо предварительно обработать **Kaseingrundierung** (арт. 145).

Применение:

Работать со штукатуркой следует при температуре не ниже 8°C.

Нанести с использованием **шпателя (краскопульта)**, выровнять. Максимальная толщина слоя должна составлять 3 мм.

Колеровка:

Колеровку раствора можно производить, добавляя до 5 % любых пигментов производства фирмы Kreidezeit: минеральных или на основе алюмината магния. Исключения составляют пигменты марки **Cassler braun** и **Rebschwarz**, применять которые нельзя. Работая с другими пигментами следует об-



КРАЙДЕЦАЙТ НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ – ЗДОРОВЬЕ И УЮТ В ВАШЕМ ДОМЕ И ОФИСЕ

ращать внимание на их устойчивость к действию извести.

Для проведения колеровки добавить пигментный порошок без комочков непосредственно в воду перед разведением в ней извести **Kalkglätte**, либо (для последующего подкрашивания известкового раствора) развести в воде и добавить в готовый раствор и размешать.

Высыхание:

Повторную обработку можно производить через 24 часа на 1 мм толщины слоя штукатурки.

Расход:

1 кг порошка на 1 м² при обработке гладкой поверхности и минимальной толщине слоя. Точные нормы расхода должны определяться непосредственно на объекте.

Объем упаковки:

арт. № 980 2,5 кг
арт. № 981 10 кг

Хранение:

При условии хранения в сухом месте, не подвергая замораживанию, срок годности порошка составляет минимум 2 года.

Утилизация:

Остатки раствора в канализацию не сливать. В сухом виде можно выбросить в контейнер для бытового мусора. Пустую тару можно сдавать на пункт приема вторсырья.

Очистка инструмента:

Вымыть водой сразу после окончания работы.

Специальная маркировка:

Xi, едкое

Указания по безопасности:

Продукт разъедает глаза, кожу и слизистые оболочки.

Продукт разъедает глаза, кожу и слизистые оболочки. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза – промыть струей воды в течение нескольких минут, не закрывая глаза. При продолжающихся болях обратиться к врачу.

Обратите внимание на возможность аллергии к природным веществам.

Хранить в недоступном для детей месте.

Вышеприведенные сведения получены на основании представленных нам результатов последних экспериментов. В связи с особенностями методов использования данного продукта, влияния условий окружающей среды, а также с различием в свойствах поверхностей, отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы.

Перед использованием состава следует производить проверку ее соответствия целевому назначению (пробное нанесение).

При выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменения в продукт старый текст инструкции утрачивает свое действие.

(02/2003)