



# КРАЙДЕЦАЙТ НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ – ЗДОРОВЬЕ И УЮТ В ВАШЕМ ДОМЕ И ОФИСЕ

## **Punisches Wachs** – Пунический воск

### **Общие положения**

**Punisches Wachs** представляет собой мыло на основе пчелиного воска, имеющее густую консистенцию. Пчелиный воск растворяется, очищается и затем по специальной технологии отбеливается активированным углем и отбеливающей глиной. В домашних условиях этот воск омыляют поташем и делают его, таким образом, частично растворимым в воде. В таком виде его легко наносить на поверхности различными способами.

### **Область применения:**

**Punisches Wachs** служит в качестве матового либо (после полировки) блестящего покрытия при проведении:

- ремонтных работ или для обработки лепнины;
- для имитации мрамора (например, при нанесении на казеиновую краску с мраморной мукой);
- для энкаустика (восковая живопись, выполняемая горячим способом);
- для покрытия окрашенных казеиновыми красками поверхностей.
- в качестве добавки к казеиновым либо клеевым краскам для создания:
  - мастичных покрытий;
  - шаблонной живописи;
  - полируемых покрытий.

### **Свойства:**

- имеет пастообразную консистенцию;
- без запаха;
- не содержит растворителей;
- после полировки имеет гладкую, блестящую поверхность, которая обладает грязеотталкивающими, антистатическими свойствами.

### **Состав:**

Очищенный пчелиный воск (отбеленный без использования хлора), поташ; вода.

### **Применение:**

#### *(1) При работе с лепниной:*

Нанесите **Punisches Wachs** с помощью специальной кельмы или с использованием кельмы из рессорной стали в один или несколько тонких слоев. После высыхания - отполировать.

#### *(2) Ремонтные работы.*

**Punisches Wachs** наносится на зашпатлеванную и сухую поверхность при помощи гибкого

пластикового шпателя. Она может наноситься также на покрытую мылом поверхность. После высыхания **Punisches Wachs** следует отполировать мягкой тряпочкой или щеткой из конского волоса.

#### *(3) Отделка под мрамор.*

Нанесите **Punisches Wachs** (см. п.1) на поверхность, окрашенную **Kasein Marmormehlfarbe**.

После высыхания отполируйте для придания равномерного блеска вручную (мягкой тряпкой или щеткой из конского волоса) либо полировочной машиной. *(Внимание: слишком высокие обороты или слишком сильный нажим могут привести к чрезмерному нагреву и порче обрабатываемой поверхности!).*

Восковое покрытие поверхности придает ей очень красивый, реалистичный, схожий с полированным мрамором вид.

#### *(4) Полируемая краска.*

При добавлении 15 % **Punisches Wachs** к **Kasein Marmormehlfarbe** либо к **Leimfarbe** (0,75 кг **Punisches Wachs** на 5 кг порошка) окрашенную поверхность после высыхания можно отполировать. Это придаст стене великолепный шелковистый вид.

Воск добавлять в краску только после ее набухания.

### **Высыхание:**

Около 5-6 часов при температуре 20° С для **Punisches Wachs**, используемой без добавок.

### **Расход:**

Около 30 мл / м..

### **Объем упаковки:**

арт. № 196 400 мл.

арт. № 197 800 мл.

### **Хранение:**

При условии хранения в сухом прохладном месте, не допуская замерзания, в плотно закрытой упаковке, срок годности составляет не менее 1 года.

### **Очистка инструмента:**

Теплой водой с добавлением небольшого количества мыла сразу после работы.

### **Маркировка:**

Xi, едкое

### **Указания по безопасности:**



## КРАЙДЕЦАЙТ НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ – ЗДОРОВЬЕ И УЮТ В ВАШЕМ ДОМЕ И ОФИСЕ

**Punisches Wachs** имеет щелочное действие. Избегайте попадания в глаза. При контакте с кожей или попадании в глаза – промыть большим количеством воды. При необходимости – обратитесь к врачу.

### **Хранить в недоступном для детей месте**

Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов приготовления и нанесения краски, воздействия на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием краски следует сделать пробные окрашивания.

При выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменения в продукт старый текст инструкции утрачивает свое действие.

(10/2001)