

Совместимые с натуральными материалами сухие смеси.

В данной таблице представлены сухие смеси, на которые в последствие возможно нанесение материалов Крайдецайт. Привязка материалов Крайдецайт к материалам основания произведена с учетом исходных данных, представленных производителем, о составе связующего и наполнителя сухих строительных смесей.

№ п/п	Наименование продукта	Тип помещения		Связующее	Этап работ (первичный или финишный)	Основной наполнитель	Время высыхания	Возможные к нанесению материалы Крайдецайт	
		Сухое	Влажное					Грунтовка	Финишные материалы
1	ABS	SATEN		Гипс	Финишный	Мел, фиброволокно	24 часа	KGG, GS	GSF, LF, KMMF, SUPR
2	Ceresit		Ceresit CT29	Цемент	Первичный	Минеральный наполнитель, микроволокно, полимеры	72 часа	KGG, GS, FWG	GSF, GSFK, GSVK, KG, KGS, KHP, MFP, SFS, SKF, SUPR, SW*
3	Ceresit	Ceresit CT27		Цемент	Финишный	Минеральный наполнитель	24 часа	KGG	GSF, KMMF, LF, SUPR, SW*
4	Ceresit	Ceresit CT225	Ceresit CT225	Цемент	Финишный	Минеральный наполнитель, микроволокно	72 часа	KGG, GS, FWG	GSF, GSFK, GSVK, KG, KGS, KHP, MFP, SFS, SKF, SUPR, SW*
5	Pufas		Rotrand	Гипс, известь	Первичный	Гидрооксид кальция	72 часа	KGG, GS	KG, KHP, MFP, SUPR, SKF
6	Pufas	Glatt und Full Spachtel		Гипс	Первичный	Минеральный наполнитель, целлюлоза	24 часа	KGG, GS	KG, KHP, MFP, SUPR, SKF
7	Pufas	Full+Finisch Spachtel		Гипс	Финишный	Минеральный наполнитель, целлюлоза	24 часа	KGG, GS	GSF, KMMF, LF, SKF, SUPR
8	Knauf	Rotband	Rotband	Гипс	Первичный	Полимерный наполнитель	72 часа	KGG, GS	KG, KGS, KHP, MFP, SFS, SKF, SUPR
9	Knauf	Дюннаптц		Гипс, известь	Первичный	Гидрооксид кальция, микроволокно	24 часа	KGG, GS	KG, KHP, KHPF, MFP, SKF, SUPR
10	Knauf	HP Finish	HP Finish	Гипс, полимеры	Финишный	Полимерный наполнитель	24 часа	KGG, GS	GSF, KGS, KMMF, LF, SFS, SKF, SUPR
11	Knauf	Сатенгипс		Гипс, известь	Финишный	Минеральный наполнитель, полимеры	24 часа	KGG, GS	GSF, KMMF, LF, SKF, SUPR
12	Vetonit	KR		Органический клей	Финишный	Известняк	24 часа	KGG	GSF, KGS, KHPF, KMMF, LF, MFP, SFS, SKF, SUPR
13	Vetonit		VH серая	Цемент	Финишный	Известняк	24 часа	KGG	GSF, KGS, KHPF, KMMF, LF, MFP, SFS, SKF, SUPR
14	Vetonit	ТТ	ТТ	Цемент	Первичный	Минеральный наполнитель	24 часа	KGG, GS	GSFK, GSVK, KG, KHP, KHPF, MFP, SKF, SUPR, SW*
15	Крепс		Антик	Известь	Первичный	Фракционный песок, полимерные добавки	72 часа	KGG, GS, FWG	KG, KHP, KHPF, MFP, SKF, SUPR, SWS, SW*, Т
16	Крепс	Банд		Гипс	Первичный	Полимерный наполнитель	72 часа	KGG, GS	KG, KHP, KHPF, MFP, SKF, SUPR
17	Крепс	ГКЛ		Гипс	Финишный	Микрокальцит, полимерные добавки	24 часа	KGG, GS	GSF, KGS, KMMF, LF, MFP, SFS, SKF, SUPR
18	Ажио	Рунит Стандарт Рунит	Рунит Стандарт Рунит	Известь	Первичный	Минеральный наполнитель, фиброволокно	72 часа	KGG, GS	GSF, KG, KHP, KHPF, MFP, SKF, SUPR, SW*, SWS, Т
19	Ажио	Накрывочна	Накрывочна	Известь	Финишный	Минеральный наполнитель, фиброволокно	72 часа	KGG, GS	GSF, KG, KHP, KHPF, MFP, SKF, SUPR, SW*, SWS, Т

*** Нанесение этого материала на данные основы может быть произведено только через 45 суток!!!**